

Japan Wood Brand

Correction 미리보기 訂正

Page Number 16

페이지 번호 16

16ページ

English Edition

The following table is correct.

Charactristic Table

Specific gravity in air-dry	Mean coefficient of shrinkage for 1% change of moisture content (%)		Strength (Mpa)			Modulus of elasticity in bending (GPa)
	Radial direction	Tangential direction	Bending strength	Longitudinal compressive strength	Shear strength parallel to grain	
0.44	0.12	0.23	74	39	7.4	8.8

한국어 버전

다음이 올바른 표이다.

특성표

기건비중	평균수축률(%)		강도(MPa)			힘 탄성계수 (GPa)
	곧은결 방향	널결 방향	휨	압축	전단	
0.44	0.12	0.23	74	39	7.4	8.8

日本語版

以下が正しい表です。

特性表

気乾比重	平均収縮率 (%)		強さ (MPa)			曲げヤング係数 (GPa)
	柁目方向	板目方向	曲げ	圧縮	せん断	
0.44	0.12	0.23	74	39	7.4	8.8